

תעודת בדיקה

פרטי הלקוח:			
000004261	מס' תעודה:	די.סי פאק בע"מ	שם החברה:
מיקוד:	עיר:	חורשים ד.ג. השרון התיכון	כתובת:

איש קשר:			
03/9005510	פקס:	03/9005528	טל:
הדס עמידן	שם לקוח:	נייד:	

פרטי הזמנה:			
04/01/2012	תאריך אישור:	14:15	שעת קבלה:
הדס עמידן	נדגם ע"י:	תאריך קבלה:	02/01/2012

הערות:

תכולת מתכות בוצעה בציפוי, אך בעת תהליך הגירוד המכני של הציפוי, ייתכן גם כי חלקיקי מתכת מהכלי עצמו הועברו לציפוי.

חוליו סובוביץ
נבדק על ידי
מנהל שירותי מעבדה
חיצונים
אנה גלב
מאושר על ידי
מנהלת המעבדה

מעבדתנו מאושרת ע"י משרד העבודה והרווחה אגף הפיקוח על העבודה לבדיקות של גורמים כימיים, אנליזות, הנתונים המפורטים משקפים במדויק את התוצאות שנתקבלו במעבדה והינם נכונים לדוגמא הנבדקת בלבד. מעבדתנו משתתפת במבדק הבינלאומי למעבדת PAT

יש להתייחס למסמך זה במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים. עותק חלקי חייב באישור בכתב מהמעבדה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה. הבדיקות המסומנות ב-* הן בתחום הסמכת המעבדה ע"י הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות המסומנות ב - "*" הבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה ע"י הרשות.

					מעבדה: רמת חובב ת.ד. 5743 באר שבע 84156 טל: 08-6503707 פקס: 08-6503720
--	--	--	--	--	---

02/01/2012 תאריך דיגום: 24 מחבת קיטו Y-CW0001930- תאור הדוגמא: 0000426101 זיהוי דגימה:						
מוצק מצב צבירה: לא בקרור תנאי שמירת הדוגמא: טמפרטורת החדר						
שיטה	מכשיר	תקן	תוצאה	יחידות	תאור הבדיקה	
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Cd קדמיום	*
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Pb עופרת	*
02/01/2012 תאריך דיגום: 24 מחבת קיטו Y-CW0001930 תאור הדוגמא: 0000426102 זיהוי דגימה:						
מוצק מצב צבירה: לא בקרור תנאי שמירת הדוגמא: טמפרטורת החדר						
שיטה	מכשיר	תקן	תוצאה	יחידות	תאור הבדיקה	
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Cd קדמיום	*
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Pb עופרת	*
02/01/2012 תאריך דיגום: 24 מחבת ניירובי Y-CW0002344 תאור הדוגמא: 0000426103 זיהוי דגימה:						
מוצק מצב צבירה: לא בקרור תנאי שמירת הדוגמא: טמפרטורת החדר						
שיטה	מכשיר	תקן	תוצאה	יחידות	תאור הבדיקה	
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Cd קדמיום	*
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Pb עופרת	*
02/01/2012 תאריך דיגום: 24 מחבת ניירובי Y-CW0002344 תאור הדוגמא: 0000426104 זיהוי דגימה:						
מוצק מצב צבירה: לא בקרור תנאי שמירת הדוגמא: טמפרטורת החדר						
שיטה	מכשיר	תקן	תוצאה	יחידות	תאור הבדיקה	
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Cd קדמיום	*
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Pb עופרת	*
02/01/2012 תאריך דיגום: 24 מחבת בוסטון Y-CW0002361 תאור הדוגמא: 0000426105 זיהוי דגימה:						
מוצק מצב צבירה: לא בקרור תנאי שמירת הדוגמא: טמפרטורת החדר						
שיטה	מכשיר	תקן	תוצאה	יחידות	תאור הבדיקה	
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Cd קדמיום	*
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Pb עופרת	*
02/01/2012 תאריך דיגום: 24 מחבת בוסטון Y-CW0002361 תאור הדוגמא: 0000426106 זיהוי דגימה:						
מוצק מצב צבירה: לא בקרור תנאי שמירת הדוגמא: טמפרטורת החדר						
שיטה	מכשיר	תקן	תוצאה	יחידות	תאור הבדיקה	
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Cd קדמיום	*
EPA 6010C	ICP		<2	ppm	Pb עופרת	*

השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות המסומנות ב - "*" - הבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של המעבדה ע"י הרשות.

 <p>ISIRAC רשות הלאומית להסמכת מעבדות ISO/IEC 17025 No. 089</p>	 <p>מכון התקנים הישראלי</p>	 <p>מכון התקנים הישראלי</p>	 <p>מכון התקנים הישראלי</p>	 <p>מכון התקנים הישראלי</p>	מעבדה:
					רמת חובב ת.ד. 5743
					באר שבע 84156
					טל: 08-6503707
					פקס: 08-6503720